



POLY- 3339T / ISO-2019T

การจัดการ: ระบบโพลียูรีเทนสำหรับพื้นรองเท้านิรภัยคุณภาพสูง และพื้นรองเท้าทหาร/ รองเท้ากองทัพ

	MATERIAL A	MATERIAL B	
	POLY-3339T	ISO-2019T	
พารามิเตอร์	ค่า	ค่า	หน่วย
ลักษณะที่อุณหภูมิห้อง	สีขาวขุ่น	สีเหลืองใส	-
จุดหลอมละลาย	-10	0	°C
เวลาในการหลอมของวัสดุแข็ง	0-1	0-1	ชั่วโมง
ความหนืดที่ 35°C	1500	400	mPa·s
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิใช้งาน	1.1	1.05	g/cm³
อัตราส่วนผสม	100	75-80	V/m
อุณหภูมิใช้งาน	45	40	°C
อุณหภูมิแม่พิมพ์		45-55	°C
เวลาในการถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์		180-240	วินาที
สมรรถนะปฏิกิริยา (เวลาเริ่มเกิดครีมน้ำ / เวลาเริ่มเกิดเส้นโฟม)		7-9	วินาที
ความหนาแน่นอิสระ		0.22-0.25	g/cm³

คุณสมบัติทางกลของโฟม

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วย
ความหนาแน่น (UNI 10902)	0.45-1.1	g/cm³
ความแข็ง (UNI EN ISO 868)	40-55	Shore A
การยืดตัวเมื่อขาด (UNI EN 12803)	500	%
ความต้านทานแรงดึงขณะขาด(UNI 12803)	12	MPa
ความต้านแรงฉีกขาด (UNI EN 12771)	60	N/mm
ความต้านทานการเสียดสี (UNI EN 12770)	50	mg
ความต้านทานต่อความล้าจากการงออุณหภูมิทดสอบ: +23°C, ไม่มีรู (UNI EN ISO 17707)	300000	เวลาทำงานยืดหยุ่น

*ข้อมูลนี้อ้างอิงจากผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นหนา 10 มม. โดยใช้วิธีทดสอบโพลียูรีเทนของ Derkimในห้องปฏิบัติการของบริษัท

*แนะนำให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง ในสถานที่ที่ไม่ถูกแสงแดดหรือฝนโดยตรง

