

Prime Flex

POLY- 3339T / ISO-2021T

การจัดการระบบโพลียาครยอนด์ชนิดพีทีเอ็มจี

	MATERIAL A	MATERIAL B	
	POLY-3339T	ISO-2021T	
พารามิเตอร์	ค่า	ค่า	หน่วย
ลักษณะที่อุณหภูมิห้อง	สีขาวขุ่น	สีเหลืองใส	-
จุดหลอมละลาย	-10°C	0°C	°C
เวลาในการหลอมของวัสดุแข็ง	0-1	0-1	ชั่วโมง
ความหนืดที่ 35°C	1500	400	mPa.s
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิใช้งาน	1.1	1.05	g/cm³
อัตราส่วนผสม	100	90-100	V/m
อุณหภูมิใช้งาน	45	40	°C
อุณหภูมิแม่พิมพ์		45-55	°C
เวลาในการถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์		120-240	วินาที
สมรรถนะปฏิกิริยา (เวลาเริ่มเกิดครีมี / เวลาเริ่มเกิดเส้นโพลี)		7-9	วินาที
ความหนาแน่นอิสระ		0.2-0.23	g/cm³

คุณสมบัติทางกลของโพลี

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วย
ความหนาแน่น (UNI 10902)	0.33-0.38	g/cm³
ความแข็ง (UNI EN ISO 868)	70-85	Shore A
การยืดตัวเมื่อขาด (UNI EN 12803)	500	%
ความต้านทานแรงดึงขณะขาด(UNI 12803)	15	MPa
ความต้านแรงฉีกขาด (UNI EN 12771)	80	N/mm
ความต้านทานการเสียดสี (UNI EN 12770)	80	mg

*ข้อมูลนี้อ้างอิงจากผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นหนา 10 มม. โดยใช้วิธีทดสอบโพลียูรีเทนของ Derkim ในห้องปฏิบัติการ ของบริษัท

*แนะนำให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง ในสถานที่ที่ไม่ถูกแสงแดดหรือฝนโดยตรง